

Metalatex Bioprotect



Descrição:	É uma tinta acrílica com acabamento SEMI ACETINADO, indicada para ambientes que precisam de cuidado total ou com alta exposição à umidade. Sua fórmula possui poderoso fungicida, elimina 99%* dos microrganismos testados e protege as paredes contra bactérias, mofo e fungos por 2 anos*. METALATEX BIOPROTECT tem alta lavabilidade** e é recomendada para banheiros, quartos, cozinhas, adegas, saunas, lavanderias, garagens, entre outros ambientes. Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça com baixo odor*** após 4 horas da aplicação da segunda demão. METALATEX BIOPROTECT reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. *Conforme testes efetuados em laboratório seguindo a norma JIS Z2801 para os seguintes microrganismos: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis e Candida albicans. **Conforme testes realizados e baseados no método ASTM D4828-94. ***Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, de acordo com painel treinado realizado pelo instituto PERCEPTION, feito por especialistas que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável (teste estatístico, diferença significativa: 95% de confiança).
Indicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Cores prontas: Branca, no acabamento Semi acetinado. Cores personalizadas: conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAIP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer. As cores são apenas uma referência podendo sofrer alterações de tonalidade dependendo da superfície aplicada e forma de aplicação. IMPORTANTE: Utilize a base somente após o tingimento no Sistema COLORSNAIP®
Cores:	
Principais Benefícios:	ELIMINA 99% DOS MICRORGANISMOS TESTADOS* SUPER LAVÁVEL** PAREDES LIVRES DE BACTÉRIAS, MOFO E FUNGOS POR 2 ANOS* BAIXO ODOR*** INTERIOR EXTERIOR ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Informações Técnicas

Natureza Química:	Piritionato de Zinco (0,19%), Conservantes, Veículo, Aditivos, Nafta desulfurada de baixo ponto de ebulição, Cargas, Pigmento e Água.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.8.6
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	Espessura da película seca:	30µ - 50µ
Sólidos por peso:	48,00 - 53,50 %	pH:	8,70 - 9,50
Sólidos por volume:	34,50 - 39,15 %	Peso Específico:	1,294 - 1,334 g/cm³
Viscosidade:	95 - 105 KU	VOC:	14,10 - 22,30 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 24 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Em todas as demãos dilua 10 partes de METALATEX BIOPROTECT com 2 a 3 partes de (20% a 30%) de água limpa. No caso de repintura de cores claras sobre cores escuras e ou superfícies com alta absorção, o número de demãos da tinta de acabamento pode aumentar por se tratar de clareamento da superfície. Neste caso, recomenda-se reduzir a diluição.	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Até 5m² acabados Até 21m² acabados Até 105m² acabados não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:
Secagem:	Taques: Entre demãos: Final:	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Calação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Siga corretamente as instruções de diluição do fundo preparador que estão descritas nas respectivas embalagens.
Imperfeições rasas	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA1 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 em camadas finas. Antes de aplicar a tinta de acabamento, lixe a superfície corrigida e elimine o pó com um pano úmido.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada. CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito e consultar um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. 6. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com água em abundância e, se houver sinais de irritação, consultar um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. 7. Evitar contato com a pele. Em caso de contato, lavar com água e sabonete e, se houver sinais de irritação, consultar um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. 8. Evitar inalação ou aspiração. Caso ocorra, remover o paciente para um local arejado e, se houver sinais de intoxicação, consultar um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. 9. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso. 4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância. 5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Aceso: www.sherwin-williams.com.br.